



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ
2022.09.05 改訂
2012.12.25 制定

ナイロン

ナイロンは柔軟な塗膜を持つウレタン系蒸発乾燥型インキです。

- 【用途】 ・撥水処理の施されていないナイロン布、ポリエステル布など
・ウレタン系合成皮革、レザー、プリントネームなど
- 【製版】 乳剤は耐溶剤性の優れたものをご使用下さい。
- 【希釈】 ・インキの希釈はみの溶剤をご使用下さい。
・パターン、室温、印刷条件等により速乾、標準、遅乾を使い分けて下さい。
- 【乾燥】 ・室温(20℃)では、約30分で指触乾燥します。
・塗膜が軟らかい為、十分な乾燥をしてから積み重ねないとブロッキングをする事が
ありますのでご注意下さい。
- 【洗剤】 みの溶剤、洗剤、ユニクリーナー、K2W、K3Wをご使用下さい。
- 【色】 標準色 14色
038青黄、058黄、088/02橙、117赤、137紅、179紫、199浅葱、205群青、
219青、258緑、369茶、459白、489黒、939無色
各色は旧ナイロンとほぼ同等の色相です。
- 【容量】 インキ 1kg、5kg (無色は1kg、4kg)
溶剤 2kg、15kg
- 【注意事項】 ・ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件
によって相違する場合があります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致
します。
・このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承
下さい。
・SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご
使用下さい。

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市中種区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>