スクリーン印刷用インキ
24.06.01 改定
13.05.21 制定

旗用バインダー

旗用バインダーは、スクリーン捺染用として作業性、発色性、浸透性を考慮して、綿、T/C、レーヨンを対象布とする旗関係用インスタントバインダーです。

【性　　状】
外　観　：乳白色エマルジョン
組　成　：アクリル系樹脂
ＰＨ　：6.5 ～ 7.5
粘　度　：5.000～6.000　mPa･s

【設　　定】
- 旗用バインダー　：15ｋｇ
- 堅牢増進剤F　：0.5ℓ
- クロスミンカラー　：
  標準色　10色　各500ｇ
  黄、橙、特赤、紅、ピンク、紫、紺、青、緑、黒
  蛍光色　6色　各1ｋｇ
  黄、橙、赤、ピンク、青、緑

【配　合　例】

	重量比
旗用バインダー	100
クロスミンカラー	～10
堅牢増進剤F	2～3

【刷　　版】
- スクリーンはテトロン#50～#60が適しています。
- 乳剤は耐水性のものを選定して下さい。

【乾　　燥】　140℃ × 2分

【洗　浄　剤】　アクアMクリーナー　1.8ｋｇ

【版の洗浄】　印刷終了後に手早く版上に水を霧吹きした後、水を浸した布で拭き取って下さい。
※ 一度乾燥したインキは水に溶解しませんので、アクアMクリーナーを浸した布で拭き取って下さい。それでも溶解できない場合は、ユニクリーナーを刷版の両面から塗布し、1～2分放置してから同様に布で拭き取って下さい。その際の版は耐水・耐溶剤両用タイプの乳剤である事が条件になりますのでご注意下さい。

【保　　管】　密栓の上、高温多湿の場所を避けて保管してください。（25℃前後）

【注意事項】
- ポリエステル生地による旗の場合は、バインダー#4500をご使用下さい。
- アクアMクリーナーはアルカリ性です。使用する際には手袋などを着用し、直接皮膚に触れないように注意して下さい。もし付着した場合は、水で十分に洗って下さい。
- 本刷りの前に予め十分な試験により条件を設定した上、適否を確かめてからご使用下さ
- ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合もあります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
- このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
- ＳＤＳを準備しておりますのでご請求下さい。 製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。

株式会社ミノグループ
MINO GROUP CO.,LTD.
本　　社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8－2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4－47－54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1－4－11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1－2－13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部　ISO9001/14001 認証取得工場　http://www.mino.co.jp