



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ
12.02.24改訂
(03.02.10)

アクアマスクング

アクアマスクングは乾燥後、容易にフィルム状に剥離することができる一時保護水性インキです。

- 【特長】
 - ・ 素材に対して適度な粘着力を持ち、剥離に際してはフィルム強度が強く、セロテープで容易にフィルム状に剥離することができます。
 - ・ 引火する危険性がないため、貯蔵量の規制を受けません。
 - ・ 無臭性で有害な物質などを含まないため、作業者への影響が低減されます。
 - ・ 糸引き、目詰まりがなく長時間の連続印刷が安定しています。
- 【刷版】
 - ・ スクリーンはスマートメッシュ200～250メッシュが適しています。乳剤は耐水性、耐溶剤性に優れたものを選定し、乳剤膜厚は厚めにしてください。
- 【印刷】
 - ・ そのまま印刷できるように調整されていますが、粘度調整が必要な場合は水道水で5%まで希釈できます。また、乾燥を遅くしたい場合はリターダーVZ100を2～3%添加してください。消泡、レベリングが悪い場合は『EX-3145 9016消泡剤』を1%添加してください。
- 【乾燥】
 - 指触乾燥は室温で約20分
 - ジェットドライヤーで40℃×30～40秒
- 【版の洗浄】
 - 水で容易に洗浄することができます。
- 【色】
 - 透明黒
- 【容量】
 - 1kg
- 【注意事項】
 - ・ インキ膜厚が厚くなるほど、フィルム強度が増しますので、なるべく厚盛りになるように印刷してください。
 - ・ 強制乾燥はできるだけ低温で行ってください。高温で熱処理すると剥がれにくくなります。
 - ・ 保管上の注意として、プラスチック容器に貯蔵し、5℃以下の場所に長期間保管しないようにしてください。
 - ・ ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合があります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。尚、このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
 - ・ MSDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上ご使用下さい。

<http://www.mino.co.jp>

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県上市市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区真井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市中区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県上市市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>