スクリーン印刷用添加剤
2024.06.01 改訂
1997.11.06 制定

溶剤型インキ添加剤一覧表

商品名		使用方法	適用インキ	容量
艶消し剤	マット剤No.4	汎用艶消粉末 添加量３～１０％	溶剤型全種	200g
	MP－９８マットペースト	艶消ペースト 添加量２０％まで	Ｔ－ＪＥＴ ＴＡＰ	1kg
目詰り防止剤	961シンナーペースト遅乾	溶剤型インキの腰切れ付与と目詰り防止効果が高い 細線及び網点印刷に最適 添加量２０～３０％	溶剤型全種	1kg
	963シンナーペースト遅乾	961シンナーペースト遅乾の環境対応型。 細線及び網点印刷に最適 添加量２０～３０％		
	７８クリスタルペースト遅乾	遅乾溶剤やリターダーと併用する事により目詰まりを防ぎ、 インキを適度な粘度に保つ インキの腰切れが改善、ニジミやダレの解消に有効 添加量３０％まで	Ｔ－ＪＥＴ ＴＡＰ	1kg 4kg
	７９クリスタルペースト遅乾		Ｕ Ｕ－ＰＥＴ	
消泡・レベリング剤	インキ消泡剤	比較的重ね印刷性の良い汎用型消泡剤 添加量０.２～０.５％	溶剤型全種	100ｇ 1kg
	９３６レベリング剤	ハジキ、ピンホール、ゆず肌などの防止に有効 添加量０.５～１.０％	Ｔ－ＪＥＴ Ｕ－ＰＥＴ Ｕ・ＴＡＰ	500g
架橋剤	９５架橋剤	無黄変イソシアネートで速硬化型 添加量　　１０％ ポットライフ　約５時間	Ｕ・UPG Ｕ－ＰＥＴ	200g 1kg
	９８架橋剤	無黄変イソシアネートで架橋密度が高い 配合比　白、特白　８５／１５、その他の色　８０／２０ ポットライフ　約５時間	ＥＨＰ	200g 1kg
	９９架橋剤	無黄変イソシアネートでＡＳ、ＡＢインキ専用 添加量　　１０％ ポットライフ　約５時間	ＡＳ・ＡＢ UPX	200g 1kg

注意事項

●架橋剤は、湿気に対して非常に敏感に反応しますので、密栓をして冷暗所に保管して下さい。
又、開缶後はできるだけ早くご使用下さい。

株式会社ミノグループ
MINO GROUP CO.,LTD.
本　　社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8－2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4－47－54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1－4－11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1－2－13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島２７７ TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部　ISO9001/14001 認証取得工場　http://www.mino.co.jp