



スクリーン印刷用添加剤
2021.12.29改訂
1997.11.06 制定

溶剤型インキ添加剤一覧表

商品名		使用方法	適用インキ	容量
艶消し剤	マット剤No.4	汎用艶消粉末 添加量3～10%	溶剤型全種	200g
	MP-98マットペースト	艶消ペースト 添加量20%まで	T-JET TAP	1kg
目詰り防止剤	961シンナーペースト遅乾	溶剤型インキの腰切れ付与と目詰り防止効果が高い 細線及び網点印刷に最適 添加量20～30%	溶剤型全種	1kg
	963シンナーペースト遅乾	961シンナーペースト遅乾の環境対応型。 細線及び網点印刷に最適 添加量20～30%		
	78クリスタルペースト遅乾	遅乾溶剤やリターダーと併用する事により目詰まりを防ぎ、 インキを適度な粘度に保つ インキの腰切れが改善、ニジミやダレの解消に有効 添加量30%まで	T-JET TAP	1kg 4kg
	79クリスタルペースト遅乾		U U-PET	
消泡・レベリング剤	インキ消泡剤	比較的重ね印刷性の良い汎用型消泡剤 添加量0.2～0.5%	溶剤型全種	100g 1kg
	936レベリング剤	ハジキ、ピンホール、ゆず肌などの防止に有効 添加量0.5～1.0%	T-JET U-PET U・TAP	500g
架橋剤	94架橋剤	ミラーシリーズ用の輝度低下の少ないイソシアネート 添加量・ポットライフは個々のインキで異なる為、 各製品カタログを参照の事	ミラー-A,G,C,IP BP・UPX PP-S・U	200g
	95架橋剤	無黄変イソシアネートで速硬化型 添加量 10% ポットライフ 約5時間	U・UPG U-PET	200g 1kg
	98架橋剤	無黄変イソシアネートで架橋密度が高い 配合比 白、特白 85/15、その他の色 80/20 ポットライフ 約5時間	EHP	200g 1kg
	99架橋剤	無黄変イソシアネートでAS、ABインキ専用 添加量 10% ポットライフ 約5時間	AS・AB	200g 1kg

注意事項

- 架橋剤は、湿気に対して非常に敏感に反応しますので、密栓をして冷暗所に保管して下さい。
又、開缶後はできるだけ早くご使用下さい。