



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ

12.08.08 改訂
(01.12.04)

プレール・ノリファン®PCI

ノリファンPCIは網点(ドット)印刷性が特に優れたカラー分解用の一液性蒸発乾燥型インキで、ノリファンHTRと同様に耐熱性と成形性が優れています。

- 【 色 】 設定色4色
156イエロー、357マゼンタ、558シアン、949ブラック
色を薄める場合は、099クリヤペーストをご使用下さい。
- 【 スクリーン 】 スクリーンはポリエステル#300~380が適しています。
- 【 オーバーコート 】 ノリファンPCIへのオーバーコートはノリファンHTRまたはアクアプレスMEをご使用下さい。
- 【 洗 浄 】 ユニクリーナーをご使用下さい。
- 【 乾 燥 】 印刷後はできる限り早く、ジェットドライヤーなど温風乾燥機で強制乾燥して下さい。
- 【 後 処 理 】 FIMプロセスに使用する場合は、印刷されたフィルムをベーキング処理する必要があります。マクロホールでは75~90℃にて1~3時間、熱に敏感なバイフォールでは70~80℃にて1~3時間のベーキングをお勧めします。
- 【 貯 蔵 期 間 】 供給される密閉状態の容器で5~25℃の室温で貯蔵した場合、約6ヶ月です。
- 【 注 意 事 項 】 ・ノリファンPCIは溶剤型インキのため、取扱い上の注意についてはMSDSを参照して下さい。
・インキ取扱いについてはノリファンHTRを同様です。
・さらに詳しい情報についてはノリファンHTRカタログをご参照下さい。

 株式会社ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本 社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東 京 支 社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市中村区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>