



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ
18.05.10 改訂
(13.12.02)

タイコート TC-002

タイコートTC-002は、FIM用の溶剤型タイコート（バインダー）です。

- 【特長】
- ・ FIMにおける成形用インキとモールド樹脂の密着性を向上させるタイコート（バインダー）です。
 - ・ ABS、PCをインジェクションモールドする際に使用可能です。
 - ・ 一液溶剤型インキです。
 - ・ 樹脂溶解性の弱い溶剤を使用しておりますので、印刷素材の溶解や下地インキへのダメージを最小限に抑えることができます。
- 【使用方法】 成形インキを印刷、乾燥後、最終工程で本品をオーバーコートします。
- 【希釈】 TC-002溶剤をご使用下さい。
- 【刷版】 スクリーンはポリエステル#200メッシュ以下をお勧めします。
耐溶剤性の乳剤をご使用下さい。
- 【乾燥】 室温放置30分、SMJD 60℃×1分で指触乾燥が可能です。
残留溶剤によるインジェクションモールド後の不具合を防止するため、印刷全工程が終了後、80℃×2時間のファイナルベーキングを行って下さい。
- 【洗剤】 ユニクリナー、みの洗剤などをご使用下さい。
- 【容量】 インキ：1kg
溶剤：1.5kg、15kg
- 【注意事項】
- ・ ここに記載された事項は全て弊社の試験に基づいたものですが、素材、サイズ、使用条件などによって相違する場合があります。事前にご確認の上ご使用頂きますようお願い致します。
 - ・ このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
 - ・ SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上ご使用下さい。
 - ・ 受注生産の為、常時在庫はありません。納期に時間がかかる場合がありますのでご了承下さい。

 株式会社ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市中種区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>